

## BMT-350

### DİJİTAL TERMOSTATLI TOZALTI TOZU KURUTMA FIRINI (TEKERLEKLİ)

<b>KAPASİTE</b>	350 KG
<b>YÜKSEKLİK</b>	80 AYAK-156 CM
<b>GENİŞLİK – DERİNLİK</b>	140-150 x 78 cm
<b>ISITMA ARALIĞI</b>	0-400 °C
<b>ÇALIŞMA GÜCÜ</b>	7500 W
<b>ÇALIŞMA VOLTAJI</b>	380 V
<b>ÇALIŞMA AKIMI</b>	19 A
<b>AĞIRLIĞI</b>	390 kg

Fabrika çıkışı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklık derecesinde uygulama noktasına alınana kadar dinlendirilerek muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Fabrika çıkışı tozaltı tozlarının ilk kullanımda 300°C-350°C de 2 saat kadar bekletilerek şoklanacak ve 130 °C de dinlendirmeye bırakılacaktır. Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa sürede uygulama noktasına götürülmelidir.





**FİRMAMIZ ISO 9001:2008  
ISO 18001 OHSAS, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.  
ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON  
YAPILMAKTADIR**

