

## BMT-125

### DİJİTAL TERMOSTATLI TOZALTI TOZU KURUTMA FİRİNİ (TEKERLEKLİ)

KAPASİTE	125 KG
YÜKSEKLİK	50 ayak-130 CM
GENİŞLİK – DERİNLİK	90-110 x 75 cm
ISITMA ARALIĞI	0-400 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	4500 W
ÇALIŞMA VOLTAJI	380 V
ÇALIŞMA AKIMI	11,5 A
AĞIRLIĞI	190 kg

Fabrika çıkışı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklık derecesinde uygulama noktasına alınana kadar dinlendirilerek muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Fabrika çıkışı tozaltı tozlarının ilk kullanımda 300°C-350°C de 2 saat kadar bekletilerek şoklanacak ve 130 °C de dinlendirmeye bırakılacaktır. Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa sürede uygulama noktasına götürülmelidir.





**FİRMAMIZ ISO 9001:2008  
ISO 18001 OHSAS, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.  
ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON  
YAPILMAKTADIR**

