

BMT-250

DİJİTAL TERMOSTATLI TOZALTI TOZU KURUTMA FIRINI (TEKERLEKLİ)

KAPASİTE	125+125= 250 KG
YÜKSEKLİK	70 AYAK-138 CM
GENİŞLİK – DERİNLİK	120-140 x 75 cm
ISITMA ARALIĞI	0-400 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	6000 W
ÇALIŞMA VOLTAJI	380 V
ÇALIŞMA AKIMI	15 A
AĞIRLIĞI	230 kg

Fabrika çıkışı kaynak tozlarının yüksek ısıda bekletilerek şoklanması ve kurutma işlemi için düşük sıcaklık derecesinde uygulama noktasına alınana kadar dinlendirilerek muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Fabrika çıkışı tozaltı tozlarının ilk kullanımda 300°C-350°C de 2 saat kadar bekletilerek şoklanacak ve 130 °C de dinlendirmeye bırakılacaktır. Toz altı kaynak tozları kurutma işlemi sonrası alttan boşaltmalı sistemle kovalara alınarak en kısa sürede uygulama noktasına götürülmelidir.





**FİRMAMIZ ISO 9001:2008
ISO 18001 OHSAS, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.
ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON
YAPILMAKTADIR**

